

水溶性アルミのサビ除去液 BF4-26L/G

アルミ・マグネシウムの酸化皮膜を除去/環境にやさしい

特徴

- 浸け置き・刷毛塗り(ジェル)から選択できます。
- RoHS・REACHに対応した環境対応製品です。
- 酸化被膜・スケールの除去後も短期間防錆します。
- アルミニウム合金・マグネシウム合金にも使用可能。

用途

- アルミニウムの白サビや酸化被膜の除去に。
- 加工する部品の前処理として。
- 陽極酸化・電気メッキ・コーティングの前処理に。
- 輸出入などにより著しく錆びてしまった部品に。



BF4-26L (浸け置き用)

BF4-26G (刷毛塗り用)

希釈倍率	原液	2倍	5倍
対象	重度の錆	一般アルミ	マグネシウム

※刷毛塗り用BF4-26Gは希釈できません。
※必ず事前にテストをしてください。

低粘度タイプ
浸け置き用

■BF4-26L

- 水道水で2~5倍希釈して使用できます。

- ① 金属の浮きサビをブラシなどで軽く取り除きます。
↓
- ② 対象物を除去液に浸け置きします。
(用途に応じて水道水で希釈可能。)
↓
- ③ 水道水にて洗浄します。
防錆洗浄剤BF4-16で洗浄すると再酸化しません。

高粘度タイプ
刷毛塗り用

■BF4-26G ジェル

- 構造物などへの塗布が可能です。(希釈はできません)

- ① 金属の浮きサビをブラシなどで軽く取り除きます。
↓
- ② サビの部分に刷毛などで塗布します。
粘度が高いため、垂直面・天井面にも塗布可能。
↓
- ③ 水道水にて洗浄します。
防錆洗浄剤BF4-16で洗浄すると再酸化しません。

仕様

防錆成分	アミン系カルボン酸塩
防錆方法	分子の強力なバリアー
対象物	アルミニウム合金・マグネシウム合金
容量	4リットル・19リットル
色	透明
除去能力 (BF4-26L)	[強力] 原液 [一般] 50%溶液 [合金] 20%溶液
防錆期間	最大約3ヶ月(室内)
適応規格	RoHS・REACH



アルミに発生した白サビ

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
URL: <http://www.tanimura.biz/>
E-mail: info@tanimura.biz
Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

環境対応 防錆・サビ除去シリーズ

全シリーズの性能比較表

※必ず事前にテストをしてください。

サビ除去剤						
製品名	型番	鉄	アルミ・マグネ	刷毛塗り	短期防錆※	寸法精度※
サビ除去液	BF4-22	○			○	
サビ除去液 (高粘度)	BF4-23	○		○	○	
酸不使用サビ除去液	MK-RRE	○				○
アルミサビ除去液	BF4-26L		○		○	
アルミサビ除去液 (高粘度)	BF4-26G		○	○	○	

※短期防錆…屋内保管時のサビを防ぎます。(約1~2週間)

※寸法精度…除去液に浸けた時の金属溶融によるごく僅かな寸法減少がない。(錆びていない部分のみ)

防錆剤 / 屋内保管用						
製品名	型番	食品工場	食品容器	傷防止※	即効性	気化防錆
防錆紙	CT-ARP	○	○			○
防錆ストレッチフィルム (ラップ)	CT-STR	○	○	○		○
防錆パウダー	BF6-09				○	○
防錆タブレット	CT-ART					○
防錆液	BF3-77				○	
防錆洗浄剤	BF4-16	○			○	
防錆スプレー	BF3-37				○	○
手で剥がせる防錆剤	BF3-72			○	○	

※傷防止…防錆剤の塗布や包装を行うことで金属表面を傷から守ります。

防錆剤 / 屋外用						
製品名	型番	錆に塗布※	長期防錆	除去可能※	耐摩耗性	耐熱性
防錆ワックス	BF3-89			○		
防錆プライマー	CT-CVT	○	○			
防錆アクリルコーティング (クリア)	BF3-86CL		○			○
防錆アクリルコーティング (アルミ)	BF3-86AL		○		○	○

※除去可能…洗浄などを行うことで塗布した防錆剤を取り除くことができる。

※錆に塗布…サビに直接塗布することができる。

防錆添加剤						
製品名	型番	気化防錆	水	溶剤系	炭化水素系	アルコール
冷却水・タンク用 (閉鎖空間)	BF6-49	○	○			
水性防錆液	BF3-77		○			
溶剤系塗料用	BF5-365			○		
揮発性液体用	BF2-38				○	○

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.