食品に触れても安全な 鉄サビ除去液 BF4-22

調理器具や食品用の加工機械にも使える

特　徴

- 銅・真鍮・アルミの変色にも使えます。(サビは不可)
- 食品が直接触れる器具や部品などにも安心。
- 水増しができるので、大きな部品にも対応します。
- 除去できなくなるまで、捨てずに繰り返し使えます。

用　途

- 食品用の加工機械や 調理器具のクリーナーとして。
- 大量の部品や複雑な金属を、浸け置きで一発除去。
- 冷却装置の循環水に混ぜて、配管内のサビ取りに。
- サビで固着したねじ部品を 緩めて外したいとき。

※必ず事前にテストをしてください。

【液に浸けてサビを除去】

1. サビが完全に浸かるぐらいの液量を準備します。
   水道水で7倍まで水増ししても大丈夫ですが、
   サビ除去の速度は遅くなります。

2. サビが取れるまでそのまま放置します。
   軽いサビは約30分、重度のサビは一晩浸け置きします。
   サビが除去できていない場合は、さらに継続します。
   (水で薄めた場合、より時間がかかります)

3. 水道水でよくすすぎ、水分を拭き取り乾燥させます。
   BF4-16ですすぐと、サビを防止できます。
   (BF4-16は、食品が直接触れる部分には不可)

液に浸けてサビを除去

とろみを付けてサビに塗る

除去された鉄の赤サビ(右半分)

【とろみを付けてサビに塗る】

1. 増粘剤でとろみを付けます。
   指定の増粘剤を混ぜて、液体の粘度を上げます。
   夏場など 塗ってもすぐに乾くときは、
   ラップなどを貼り付けて乾燥を防止します。

2. 約30分後にウエスで拭き取り、サビを確認します。
   1回で除去できないときは、作業を繰り返します。

3. 水道水でよくすすぎ、水分を拭き取り乾燥させます。
   BF4-16ですすぐと、サビを防止できます。
   (BF4-16は、食品が直接触れる部分には不可)

仕　様	
主成分	植物酸
対象物	鉄の赤サビ 銅・真鍮・アルミなどの変色
容 量	4リットル　・19リットル
色	コーヒー色
除去方法	漬け置き・刷毛塗り(とろみを付ける)
適応規格	RoHS・REACH

お問い合わせは

タニムラ株式会社
クリーン資材部
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
URL:http://www.tanimura.biz/
E-mail:info@tanimura.biz
Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

環境対応 防錆・サビ除去シリーズ

全シリーズの性能比較表

※必ず事前にテストをしてください。

サビ除去剤						
製品名	型 番	鉄	ｱﾙﾐ・ﾏｸﾞﾈ	刷毛塗り※	短期防錆※	寸法精度※
サビ除去液	BF4-22	○		○		
酸不使用サビ除去液	MK-RRE	○				○
アルミサビ除去液	BF4-26L		○		○	

※刷毛塗り… 指定の増粘剤を混ぜて粘度を上げます。
※短期防錆…屋内保管時のサビを防ぎます。(約1～2週間)
※寸法精度…除去液に浸けた時の金属溶融による ごく僅かな寸法減少がない。(錆びていない部分のみ)

防錆剤 【屋内保管用】						
製品名	型 番	食品工場	食品容器	傷防止※	即効性	気化防錆
防錆ストレッチフィルム(ラップ)	CT-STR	○	○	○		○
防錆パウダー	BF6-09				○	○
防錆タブレット	CT-ART					○
防錆液	BF3-77				○	
防錆洗浄剤	BF4-16	○			○	
防錆スプレー	BF3-37				○	○
手で剥がせる防錆剤	BF3-72			○	○	

※傷防止…防錆剤の塗布や包装を行うことで金属表面を傷から守ります。

防錆剤 【屋外用】						
製品名	型 番	錆に塗布※	長期防錆	除去可能※	耐摩耗性	耐熱性
防錆ワックス	BF3-89			○		
防錆プライマー	CT-CVT	○	○			
防錆アクリルコーティング(クリア)	BF3-86CL		○			○
防錆アクリルコーティング(アルミ)	BF3-86AL		○		○	○

※除去可能…洗浄などを行うことで塗布した防錆剤を取り除くことができる。
※錆に塗布…サビに直接塗布することができる。

防錆剤 【添加剤】						
製品名	型番	気化防錆	水	溶剤系	炭化水素系	アルコール
冷却水・タンク用 (閉鎖空間用)	BF6-49	○	○			
防錆パウダー	BF6-09		○			
塗料用(溶剤系)	BF5-365			○		
揮発性液体用	BF2-38				○	○

お問い合わせは

タニムラ株式会社
クリーン資材部
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
URL:http://www.tanimura.biz/
E-mail:info@tanimura.biz
Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。